





















LÍNEA TAPIFLEX

Tapiflex Excellence 65

	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
	Tratamiento de protección	-	Top Clean XP
	Espesor total	ISO 24346 - (EN 428)	3,05mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,65mm
	Peso Total	ISO 23997 - (EN 430)	2,850kg/m ²
	Formato	ISO 24344	approx. 23 x 20m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _n S ₁
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 2,00m ³
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,20mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	19dB
	Calefacción radiante	-	-
	Resistencia térmica	EN 12667	0,04m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Alta Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
		EN 13893	≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ nivel 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

