



PINTURA PISCINA PORO ABIERTO HEAVY DUTY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

La Pintura Piscina Poro Abierto es un producto desarrollado para recubrir e impermeabilizar piscinas de hormigón. Es permeable al vapor pero impermeable al agua.

Usos Recomendados

Este producto se aplica directamente sobre muros de hormigón o enlucidos cementicios. No aplicar si la piscina esta revestida con productos epóxicos, cerámico y azulejos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco Mikonos, Azul Saint Tropez, Celeste Marsella y 9 colores en tintometría.

Terminación: Mate

Peso específico: (Kg. /l.): 1,44 – 1,52

Viscosidad (UK): 75 - 80

Tiempo de Secado: (a 25°C y 60% HR):

| Tacto | Secado total | Repintado mínimo | Dureza final |
|--------|--------------|------------------|--------------|
| 2 hrs. | 24 hrs. | 4 hrs. | 36 hrs. |

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Rendimiento Teórico: 35 – 40 m²/gln. una mano, dependiendo de cómo se aplica la pintura, del color elegido y del tipo de superficie.

Estabilidad de Envasado: 24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

Piscinas nuevas: Después de fraguada la superficie de hormigón o enlucido cementicio (20 días aproximadamente) se debe neutralizar y eliminar las sales solubles con una solución de ácido muriático al 10%, luego de lo cual se debe secar totalmente y eliminar las sales remanentes con una escobilla seca.

Repintado de piscinas: Retire toda la pintura suelta y todos los elementos extraños de la superficie, Raspe, lije, y luego repare los posibles daños que tenga la superficie, como grietas, defectos y fisuras, utilizando pasta para Piscinas Heavy Duty Tricolor.

Condiciones de Aplicación

Una vez limpia y seca la superficie, agitar bien el contenido del envase y aplicar dos manos de Pintura Piscina sin diluir. La aplicación debe ser en forma cruzada con brocha o rodillo, cuidando de no dejar poros sin pintar en la superficie y esperando 4 horas entre mano. Para una óptima sujeción de la película, en piscinas nuevas, se recomienda diluir como máximo un 15 a 20 % en la primera mano. Sobre repintado de piscinas se indica un máximo de dilución de un 10%.

Se recomienda hacer el llenado de la piscina después de al menos 36 horas de la última mano aplicada.

Pintar en horas de menor intensidad de sol. No mojar la piscina durante el proceso de secado de la pintura.

Diluyente: Diluyente Piscina ó Xilol

Precauciones de Seguridad:

Almacenar en áreas limpias, frías y bien ventiladas. El producto contiene solventes, no fumar en áreas de almacenamiento y mientras se aplica.

R-OEDE-003
Revisión: MIO-03
Fecha de emisión: 09-09-2013

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.