

Fiche técnica

IR1753

01/06/2016

Versión 1

SIRCA S.p.A. – sede y establecimiento: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italia – Tel. +39 049/9322311 r.a. – Fax +39 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

MARCA: Sirca.

SIRCA S.p.a. es una empresa con sistema de calidad certificado por DNV conforme a la norma UNI EN ISO 9001.

Denominación y código

IR1753 .

Naturaleza química

Mezcla de aceites naturales y resinas de uretano.

Descripción y prestaciones

Aceite ceroso para suelos de madera para interiores .

El producto es indicado para el tratamiento de parkés internos, para aplicación con brocha y esponja.

Información sobre las características del producto

Características físico-químicas

Descripción	Método	Unidad de medida	Valor - Rango
Peso específico	I.O. 309	g/cm ³	0,89±0,010

Fiche técnica

IR1753

01/06/2016

Versión 1

Modalidad de aplicación

IR1753: listo para el uso

Secado: a 20 °C

Seco al polvo: 4 horas

Secado al tacto: 8 horas

Lijable: 20 horas

Sistemas de aplicación: Brocha y luego esponja

Número de manos: 1-3

- una mano: restauración
- dos o tres manos: si se usa en la madera bruta

Propiedades generales

El producto está formulado con aceites especiales preciados, que exaltan la belleza natural de la madera, y lleva aditivos de absorción UV que brindan protección prolongada a la obra evitando el clásico griseado; formulado para aplicaciones en parques para interiores. El producto sobresale por su facilidad de uso, su dureza superficial y el agradable aspecto ceroso.

IMPORTANTE: Evitar dejar esponjas o papeles impregnados con el producto puesto que pueden dar lugar a combustiones espontáneas. Mojarlos con agua antes de eliminar los desechos.

Indicaciones para el almacenamiento

Conservar en un lugar ventilado; no superar los 25-28 °C. Los catalizadores poliisocianicos temen la humedad; en caso de uso parcial, cerrar perfectamente las latas y utilizar el producto en tiempos breves.

CADUCIDAD 12 meses

Los datos se refieren al producto conservado en los recipientes originales y cerrados.

La información proporcionada en esta ficha técnica está basada en nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Sirca garantiza la constancia de las características físico-químicas de sus productos dentro de las tolerancias arriba indicadas. El resultado final es responsabilidad del usuario, quien deberá verificar antes del uso que el producto responda a las exigencias pertinentes en materia de seguridad, equipos de aplicación, material por pintar y condiciones ambientales. La red técnica y comercial de Sirca está a su total disposición para aclarar cualquier duda sobre la aplicación correcta de nuestros productos.