

# HORMIGÓN PREPARADO H-30

*Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.*

**BEMEZCLA HORMIGÓN H-30** ES UNA MEZCLA CEMENTICIA PREDOSIFICADA EN SECO FORMULADA ESPECIALMENTE PARA REALIZAR HORMIGONES. ESTE PRODUCTO ESTA ELABORADO CON ÁRIDOS SELECCIONADOS Y CON ADITIVOS QUE LE DAN UNA BUENA TRABAJABILIDAD A LA MEZCLA.

## USOS

SE RECOMIENDA EL USO DE **BEMEZCLA HORMIGÓN H-30** PARA LA CONFECCIÓN DE RADIERES, PILARES, CADENAS, LOSAS Y FUNDACIONES.

## VENTAJAS

- VIENE PREPARADO. SÓLO REQUIERE AGREGAR AGUA.
- TIENE LA DOSIFICACIÓN EXACTA PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS.
- FÁCIL DE TRABAJAR
- FÁCIL DE APLICAR
- AHORRA TIEMPO Y TRABAJO EN OBRA AL EVITAR ACOPIO DE ARENA Y GRAVA
- EVITA DESPERDICIO DE MATERIALES SOBREPANTES

## PRECAUCIONES

- **BEMEZCLA HORMIGÓN H-30** NO DEBE APLICARSE SOBRE SUSTRATOS DE YESO, MADERA Ó PLÁSTICO.
- NO MEZCLAR ESTE PRODUCTO CON OTROS MATERIALES.
- EVITAR AGREGAR MÁS AGUA QUE LA RECOMENDADA.
- ASEGURAR UNA BASE ESTABILIZADA Y BIEN COMPACTADA.
- VERIFICAR PLOMOS Y NIVELES ANTES DE VACIAR.
- CONTROLAR QUE LOS MOLDES ESTÉN CORRECTAMENTE SELLADOS.

## APLICACIÓN

### PREPARACIÓN

#### MODO MANUAL

EN UNA SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA VIERTA **BEMEZCLA HORMIGÓN H-30** DEJANDO UNA CAVIDAD EN EL CENTRO PARA ADICIONAR PARTE DEL AGUA DE AMASADO. UNA VEZ INCORPORADA EL AGUA DE AMASADO REVOLVER CUIDADOSAMENTE CON PALA, ADICIONAR EL AGUA FALTANTE Y SEGUIR REVOLVIENDO HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA Y TRABAJABLE.

#### MODO MECÁNICO

INCORPORAR AL TROMPO O BETONERA UN 60% DEL TOTAL DEL AGUA DE AMASADO, POSTERIORMENTE AGREGAR **BEMEZCLA HORMIGÓN H-30** REVOLVIENDO CONTINUAMENTE, AGREGAR EL AGUA FALTANTE Y MEZCLAR POR LO MENOS UN MINUTO Y MEDIO HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 3,5 A 4,5 LITROS POR SACO DE <b>BEMEZCLA HORMIGÓN H-30</b>
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	: 8 mm
NIVEL DE CONFIANZA	: 90 %
RETENCIÓN DE AGUA	: GRADO I
CONSISTENCIA	: PLÁSTICA
TIEMPO DE TRABAJO	: 1 HORA APROX.
RESISTENCIA A LOS 28 DÍAS	: 300 kg/cm <sup>2</sup>
TEMPERATURA DE TRABAJO	: 5° C HASTA 25° C
RENDIMIENTO ENVASE	: 17 LITROS APROX.
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 35 KILOS APROX.

## IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

**AISLANTES NACIONALES S.A.** · SENADOR JAIME GUZMÁN 220 · QUILICURA · FONONO 22 540 3000 · INFONO@ANACSA.CL

HORMIGÓN  
PREPARADO

225403000

